

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto de secado rápido, alta resistencia a la temperatura, olor a solvente y extraordinaria fuerza de pegado.

APLICACIÓN

Adhesivo desarrollado para el pegado e inyectado de suelas de PVC y poliuretano en la industria del calzado, así como el pegado de artículos de piel y muy especialmente con materiales plásticos como PVC, poliuretano, nylon, poliéster, etc.

Aplique una capa de adhesivo previamente mezclado a cada una de las superficies a pegar, las cuales deberán estar previamente cardadas o lijadas, tomando en cuenta que materiales muy porosos es recomendable aplicar una segunda capa de adhesivo después de haber secado la primera. Deje secar de 20 a 30 minutos y active a 55 – 65 °C y haga la unión presionando de 2-4 Kg/cm² durante de 15 a 30 segundos.

La cantidad de mezcla de adhesivo con endurecedor deberá prepararse en cantidades que se consuman en turno ya que no se recomienda su uso después de 8 horas.

PROPIEDADES TÍPICAS

**Aspecto	Líquido turbio
*Viscosidad @20°C	2000 – 2400 @ cPs
*Contenido de sólidos	17.7 – 19.7 %
**Tiempo de secado	Menor a 10 minutos
Aplicación Manual:	

*Características controladas por el laboratorio de control de calidad

**Características típicas del producto que no se deben considerar como especificación

EMPAQUE

Producto disponible en Lata de 17 Litros.

Consulte a la Central de Relacionamiento con el Cliente (CRC) o a su representante de ventas para otras opciones de embalaje.

TIEMPO DE VIDA & ALMACENAJE

365 días. Almacénese bien cerrado en un lugar bajo techo, fresco y seco (15 a 25 °C), teniendo especial cuidado de que se encuentre alejado de lugares con alta temperatura. Utilice el adhesivo en lugares ventilados, evitando la inhalación prolongada de sus vapores que son tóxicos y por tanto dañinos para la salud. Solicite y consulte nuestra hoja de seguridad. Preste atención

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos.

sobre los riesgos potenciales y siga todas las medidas de precaución, instrucciones de manejo y consideraciones sobre disposiciones mencionadas en la hoja de seguridad. Prohibida su venta a menores de edad. Rotar el stock: primeras entradas primeras salidas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información contenida en la Hoja de Seguridad del Material así como las etiquetas del producto. Permanezca atento de los peligros potenciales y siga todas las medidas precautorias, instrucciones de manejo, y consideraciones de deposición indicadas en la hoja de seguridad del material.

PRECAUCIONES DE USO

El producto está listo para ser utilizado tal y como se recibe; no diluya el adhesivo. Confirme compatibilidad antes de realizar cambios de adhesivo y/o materiales.